



Fassadenfarbe Objekt

Універсальна фарба для фасадів та інтер'єрів

- ✓ Фасади та лоджії
- ✓ Традиційна
- ✓ Надійна
- ✓ Атмосферостійка



Опис	
Властивості	<p>УНІВЕРСАЛЬНА ФАРБА ДЛЯ ФАСАДІВ та ІНТЕР'ЄРІВ</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Дуже добре вкриває й заповнює поглиблення. ✓ Завдяки відмінній адгезії(зчепленню) фарби з різними основами можливе нанесення на готові елементи з важкого бетону. У цьому випадку фарба розбавляється водою до 10%. ✓ Фарба створює захисне еластичне атмосферостійке і стійке до мокрого стирання покриття, яке надовго зберігає насиченість кольору. <p>КЛАСИФІКАЦІЯ ЗГІДНО СТАНДАРТУ ДСТУ EN 1062-1:2012. ДСТУ EN 1062-1:2012 G3 E2 S1 V2 W2 A0 C0.</p>
Призначення	<p>Акрилова фарба для зовнішніх і внутрішніх робіт по нових або раніше пофарбованих водно-дисперсійними фарбами мінеральних основах - бетон, силікатна цегла, зашпакльовані, оштукатурені й ін. пористі поверхні. Застосовується також для утворення матових стійких до мокрого стирання покриттів усередині приміщень — гіпсокартон, деревні матеріали, склошпалери та ін.</p>
Типи поверхонь для нанесення	<p>Нові або раніше пофарбовані водно-дисперсійними фарбами мінеральні основи – бетон, силікатна цегла, шпакльовані, оштукатурені та ін. пористі поверхні, а всередині приміщень – ще й гіпсокартон, деревні матеріали, склошпалери і пр. Можливо нанесення на елементи з важкого бетону. В цьому випадку фарба розводиться водою до 10%.</p>
Стандарти якості	СТАНДАРТ ДСТУ EN 1062-1:2012
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	<p>Перед фарбуванням робочу поверхню очистити від пилу, крейдових і вапняних побілок, неміцних штукатурних і шпаклювальних покриттів, олійних, бітумних і інших забруднень. Неміцні й забруднені місця зачистити шпателем або металевою щіткою й очистити від пилу. Найвні глибокі дефекти поверхні (вибої й тріщини) слід вирівняти акриловою шпаклівкою. Для одержання якісного й довговічного покриття, а також для вирівнювання вбираючої здатності (щоб уникнути появи плям) основу, що фарбується, рекомендується попередньо обробити водно-дисперсійною акриловою ґрунтовкою TM Condor або TM Eskaro. При</p>

	нанесенні поверх старої фарби під час реставраційних робіт необхідно на невеликій ділянці поверхні перевірити сумісність покриттів. Між нанесенням свіжого цементного штукатурного шару й фарбуванням повинно пройти не менше 3 тижнів.
Нанесення	Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. Наносити валиком, пензлем або розпилювачем не менше 2-х шарів. Для ґрунтування основи фарбу рекомендується розбавити максимум 10% води. Другий шар наносити без розведення. Роботи проводити за температури навколишнього повітря й основи не нижче +5°C і не вище +30°C. Забороняється фарбувати фасади під час дощу, туману або паморозі. Для фарбування великих площ тонованою фарбою рекомендовано використовувати фарбу з однієї партії виробництва. За наявності тованої фарби з різних партій виробництва рекомендовано їх заздалегідь змішати в одній ємності.
Догляд за пофарбованою поверхнею	Протягом 3-4 тижнів із моменту нанесення фарби, поки вона не придбає остаточну твердість і зносостійкість, звертайтеся з поверхнею обережно. Для очищення використовуйте м'які губки й ганчірки. Сильне тертя може зробити поверхню глянцевою. Для миття рекомендуємо використовувати воду, нейтральні та середньої лужності мийні засоби (рН до 9). Не використовуйте органічні розчинники, абразивні очищувальні засоби, а також жорсткі губки й щітки. Для видалення цвілі використовуйте Biotol і Biotol Spray.
Колір	Біла (база А)
Тонування	База А - білий. За системою Eskarocolor або барвниками-фарбами ТМ Aura, ТМ Condor.
Витрата	4-7 м ² /л на один шар. Витрата фарби залежить від типу і підготовки поверхні. Для точного визначення витрати фарби рекомендується зробити пробне фарбування на об'єкті.
Час висихання	За температури +20°C і відносної вологості повітря 65% другий шар фарби наносити через 4-6 годин після нанесення першого. Покриття стійке до впливу вологи через 24 години після нанесення.
Робочі інструменти	Пензель, валик, розпилювач.
Очищення інструментів	Одразу після використання промити водою з милом. Засохла фарба очищається механічно.
Склад	Співполімерна акрилова дисперсія, пігмент, наповнювачі, функціональні добавки, вода. UA граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/1): <30 г/л (г/л). Ця продукція містить ЛОС: max <16 г/л (г/л).
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не морозостійка під час зберігання.
Гарантійний термін зберігання	3 роки.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в непошкодженій оригінальній упаковці за температури від +5 °C до +25 °C. Не піддавати заморожуванню і впливу прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, в робочому одязі, рукавицях. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі попадання в очі промити водою. Фарба пожежо- і вибухобезпечна.
Утилізація	Залишки висохлої фарби підлягають утилізації як побутове сміття, полімерна тара підлягає збору для вторинної переробки або утилізації як побутове сміття.
Об'єм/маса	1л (1,48кг) - 2,5л (3,7кг) - 5л (7,4кг) - 10л (14,8кг)
<p>Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua.</p>	
Редакція Технічного опису №05 від 13.12.2021.	