



Aura Silk Glans

Декоративний матеріал із перламутровими частинками для оформлення інтер'єрів

- ✓ Ефект мокрого шовку



Опис	
Властивості	<p>Декоративно-оздоблювальний акриловий лакофарбовий матеріал Silk Glans. Для створення декоративного покриття з шовковистим блиском та перламутровим ефектом.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Акриловий водорозріджуваний. ✓ Підходить як для класичних, так і для сучасних інтер'єрів у різних стилях, відображаючи ваш індивідуальний смак. ✓ Завдяки спеціальному наповнювачу із перламутрових частинок створюється візуальний ефект м'якого шовку зі срібним переливом. ✓ Утворюється унікальний малюнок відблисків та переливів залежно від інтенсивності й кута освітлення поверхні. ✓ Широка гама кольорів для тонування матеріалу, а також різні способи його нанесення дають змогу створення унікальних декоративних ефектів, які надають інтер'єру вишукане шовкове сяйво. ✓ Утворює декоративне покриття, стійке до миття (1 клас вологого стирання згідно з EN 13300). ✓ Має гарну адгезію до основи. ✓ Паропроникний. ✓ Екологічно чистий. ✓ Без запаху. ✓ Для внутрішніх робіт.
Призначення	<p>Декоративний матеріал Silk Glans призначений для створення покриття з ефектом мокрого шовку для високоякісного оздоблення всередині приміщень. Матеріал може бути використаний як для суцільного фарбування, так і для декорування окремих елементів інтер'єру. Застосовується для малярських робіт усередині приміщень із нормальною вологістю й високими експлуатаційними вимогами.</p> <p>Рекомендується для високоякісного декорування житлових та офісних приміщень, магазинів, ресторанів, барів тощо.</p>
Типи поверхонь для нанесення	Мінеральні основи (шпаклівка, штукатурка, бетон), ГКЛ, МДФ, ДВП та ін.

Стандарти якості	
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	<p>Поверхня має бути сухою, чистою, міцною та ідеально гладкою.</p> <p>Свіжі вапняно-цементні (цементні) поверхні треба витримати не менше одного місяця. Різного роду забруднення, відшарування, старі лакофарбові покриття, шпалери, німецькі ділянки, що обсіпаються, і речовини, що знижують адгезію матеріалу до основи (пил, жири, мастила, ін.), необхідно ретельно видалити.</p> <p>Місця, уражені цвілью або грибок, мають бути ретельно очищені механічно, оброблені засобом BIOTOL (BIOTOL Spray).</p> <p>Тріщини й вибоїни розшити і закрити відповідним ремонтним розчином або шпаклівкою.</p> <p>Пористі поверхні або поверхні, що порашать, обробити зміцнювальною проникною ґрунтовкою ТМ Eskaro або ТМ Aura.</p> <p>Для вирівнювання колірного тону основи необхідно пофарбувати її гладкою інтер'єрною матовою високоякісною (1-го або 2-го класу стійкості до вологого стирання згідно з EN 13300) фарбою (наприклад ТМ Aura «Dekormatt»), яка попередньо затонована в колір, що гармонує з кольором фінішного покриття матеріалу. Фарбу наносити у 1–2 шари.</p> <p>У результаті нанесення фарби має бути досягнуто повне перекриття поверхні, вона повинна мати рівномірний колір без плям і «колірних переходів». Фарба після висихання повинна утворити гладку поверхню.</p> <p>Висихання фарби за температури +20 °С: 4–6 годин – наступний шар фарби; 24 години – нанесення Silk Glans.</p>
Нанесення	<p>Silk Glans застосовувати в готовому або тонованому вигляді, наносити на правильно підготовлені основи</p> <p>Перед застосуванням матеріал ретельно перемішати.</p> <p>Увага! Матеріал різних партій та затонований матеріал може незначно розрізнятися за тоном. Для виключення різних відтінків одержуваного покриття треба змішувати необхідну кількість матеріалу в окремій ємності.</p> <p>Роботи виконувати за температури навколишнього повітря, основи, матеріалу від +10 °С і до +30 °С. Матеріал наносити в 1–2 шари. Дозволяється додати до 10% (за об'ємом) води для нанесення першого шару. Другий (фінішний) шар матеріалу наносити без розбавлення.</p> <p>Один із прикладів нанесення матеріалу. За допомогою венеціанської кельми із закругленими краями нанести нерозбавлений матеріал тонким шаром, моделюючи візерунок за індивідуальним вибором. Після висихання, використовуючи таку ж техніку, нанести другий шар матеріалу.</p> <p>Увага! На велику площу матеріал наносити однаковим інструментом і однаковим способом – для того щоб уникнути розбіжностей візерунка, а також відмінностей візуального ефекту на різних ділянках поверхні. На суміжні ділянки поверхні матеріал наносити методом «мокрим по мокрому». Роботи на одній площині виконувати безперервно – від кута до кута приміщення або в межах рельєфних елементів. Рекомендується виконувати роботи удвох: один маляр наносить суцільний шар матеріалу, а другий за ним формує візерунок.</p> <p>Декоративний матеріал Silk Glans можна наносити різними техніками для досягнення різних ефектів. Порядок нанесення декоративного матеріалу для створення інших типів структур можна подивитися на сайті www.eskaro.com.</p> <p>Рекомендується пробне нанесення матеріалу.</p>
Колір	Срібний.
Тонування	<p>Машинне тонування за системою Eskaracolor за каталогом «Silk». Унаслідок використання в матеріалі натуральних наповнювачів можливі незначні коливання колірного тону, тому на суміжних поверхнях необхідно використовувати матеріал з однієї партії або заздалегідь змішати в одній ємності матеріали з різних партій. Тонований матеріал змішати в одній ємності.</p> <p>Увага! Необхідно враховувати, що в разі тонування матеріалу в насичені тони (і дуже яскраві кольори) можливе зниження його в'язкості. У цьому випадку на основу матеріал необхідно наносити валиком (або широким пензлем), а подальший малюнок створювати відповідним шпателем.</p>
Витрата	7–10 м ² /л на 1 шар. Підсумкова витрата залежить від способу нанесення і визначається дослідним шляхом.
Час висихання	Залежить від товщини шару. За температури +20 °С та відносної вологості повітря нижче 65%: 2 години – наступний шар; 24 години – початок експлуатації; 28 діб – остаточний набір властивостей покриття.
Робочі інструменти	Венеціанська кельма (гладилка з нержавіючої сталі), гладилка з пластику, шпатель, валик, пензель.
Очищення інструментів	Відразу після використання промити водою. Засохлий матеріал очищається механічно.

Склад	Вода, дисперсія акрилового співполімеру, перламутрові пігменти, мінеральні наповнювачі, функціональні добавки. UA граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. A/I): 200 г/л (г/л). Ця продукція містить max 200 г/л (г/л) ЛОС.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не заморожувати під час зберігання.
Гарантійний термін зберігання	2 роки.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в оригінальній герметично закритій тарі за температури від +5 °C до +30 °C. Не піддавати заморожуванню і впливу прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, в робочому одязі, рукавичках. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі потрапляння в очі промити водою. Продукт пожежо- і вибухобезпечний.
Утилізація	Залишки висохлого матеріалу підлягають утилізації як побутові відходи, полімерна упаковка підлягає збору для вторинної переробки.
Об'єм	1 л – 2,5 л – 5 л – 10 л
<p>Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua.</p>	
Редакція Технічного опису №01 від 16.02.2024.	