




# GROVER



## Grover PW 659

Вологостійка акрилова шпаклівка для зовнішніх і внутрішніх робіт

- ✓ Готова до застосування.
- ✓ Ідеальна для фасадів, балконів, ванних
- ✓ Шпаклювання перед штукатурками «короїд» та «баранець»



Опис	
Властивості	<p>Grover PW 659 - Готова до застосування вологостійка акрилова шпаклівка для зовнішніх і внутрішніх робіт. Для якісної обробки стель і стін.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Полімерна акрилова вологостійка, готова до застосування.</li><li>✓ Для внутрішніх та зовнішніх робіт.</li><li>✓ Після повного висихання і остаточної обробки фінішним матеріалом витримує атмосферні опади і перепади температури.</li><li>✓ Не містить цементу.</li><li>✓ Відмінно заповнює нерівності на поверхні.</li><li>✓ Має відмінну адгезію до основи.</li><li>✓ Безсадкова.</li><li>✓ Легко наноситься в один або кілька шарів.</li><li>✓ Товщина одного шару не більше 2 мм.</li><li>✓ Біла після висихання.</li><li>✓ Легко шліфується.</li><li>✓ Не засмічує шліфувальний інструмент.</li><li>✓ Утворює гладку поверхню - не набухає і не розмокає.</li><li>✓ Еластична (на вигин) після висихання.</li><li>✓ Паропроникна.</li><li>✓ Без запаху.</li></ul>
Призначення	<p>Призначена для шпаклювання мінеральних поверхонь фасадів будівель і споруд. Може використовуватися для вирівнювання поверхонь у приміщеннях з підвищеною вологістю (ванні кімнати, душові, кухні, підвали, приміщення у басейнах тощо). Призначена для суцільного, часткового та шовного шпаклювання поверхонь. Може використовуватися для заповнення нерівностей поверхні, поглиблень, щілин. Підходить для шпаклювання при вирівнюванні поверхні перед нанесенням: декоративних штукатурок (у тому числі штукатурок типу «короїд» та «баранець»), структурних та «гладких» фарб; а при внутрішніх роботах - також перед наклеюванням шпалер та армувального склополотна.</p>
Типи поверхонь для нанесення	<p>Штукатурка, бетон. При внутрішніх роботах також: легкий бетон, цегла, гіпс, гіпсокартонні плити, ДВП, ДСП, склополотно тощо.</p>
Стандарти якості	
Технічні характеристики	

Підготовка поверхні	Поверхня повинна бути чистою, сухою і твердою. Різного роду забруднення, відшарування, неміцні ділянки та ділянки, які обсипаються, а також речовини, що знижують адгезію шпаклівки до основи (пил, жири, мастила, тощо), шпалери необхідно ретельно видалити. Для заповнення великих нерівностей і глибоких щілин на мінеральних поверхнях рекомендується використовувати штукатурний розчин або відповідну стартову вологостійку шпаклівку. Заражені грибок, цвілью тощо поверхні очистити із використанням засобу Grover AM 1 у відповідності з інструкцією із застосування. Пористі поверхні перед шпаклюванням обробити ґрунтовкою TM Eskaro Aquastop у відповідності з інструкцією із застосування.
Нанесення	Перед використанням шпаклівку перемішати. Не розбавляти. При вирівнюванні поверхні наносити вручну шпателем. Роботи проводити за температури навколишнього повітря, основи, шпаклівки від +5°C до +25°C. При суцільному, частковому та шовному шпаклюванні наносити на поверхню в один або кілька шарів товщиною до 2 мм. Другий і наступні шари шпаклівки наносити після висихання попереднього. У разі необхідності проміжного шліфування перед нанесенням наступного шару поверхню шпаклівки необхідно обробити ґрунтовкою TM Eskaro Aquastop. Після висихання останнього шару шпаклівки поверхню відшліфувати наждачним папером до необхідного рівня гладкості, видалити пил і обробити ґрунтовкою TM Eskaro Aquastop.
Колір	Білий.
Витрата	1 л/м <sup>2</sup> (приблизно 1,7 кг/м <sup>2</sup> ) для суцільного шпаклювання за товщини шару 1 мм в залежності від способу нанесення і типу поверхні.
Час висихання	За температури +20°C і відносної вологості повітря 65% висихання приблизно 4 години, в залежності від товщини шару; повне висихання - близько 24 годин. За інших температур і вологості час висихання може змінюватися.
Робочі інструменти	Для вирівнювання поверхні - шпатель.
Очищення інструментів	Відразу після використання промити водою. Засохла шпаклівка очищається механічно.
Склад	Полімерна акрилова дисперсія, мармуровий порошок, наповнювачі, функціональні добавки, вода. УА граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/1): <30 г/л (г/л). Ця продукція містить max 19 г/л (г/л) ЛОС.
<b>Додаткова інформація</b>	
Морозостійкість	Не морозостійка під час зберігання.
Гарантійний термін зберігання	2 роки.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в неушкодженій оригінальній упаковці за температури від +5°C до +35°C. Берегти від морозу і прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Під час шліфування рекомендується використовувати захисні окуляри й респіратор. Шпаклівка нетоксична, пожегобезпечна та вибухобезпечна. Не змішувати з іншими шпаклівками й органічними розчинниками. Дотримуватися загальних правил гігієни праці. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі попадання шпаклівки в очі промити великою кількістю води.
Утилізація	Залишки висохлої шпаклівки підлягають утилізації як побутове сміття, полімерна тара підлягає збору для вторинної переробки або утилізації як побутове сміття.
Маса	16 кг
<p>Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a> із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видалється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті <a href="http://www.eskaro.ua">www.eskaro.ua</a>.</p>	
Редакція Технічного опису №01 від 01.04.2023.	