

## Eskaro Moda 7

Шелково - матовая краска для стен и потолков



- ✓ Долговечная
- ✓ Шелково - матовая
- ✓ Износостойкая
- ✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений

Описание	
Свойства	<p>Шелково – матовая краска для стен и потолков</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Обладает высокой адгезией к основанию, легко раскатывается и не оставляет следов и брызг</li> <li>✓ Класс износостойкости к истиранию – I по DIN EN 13300</li> <li>✓ Паропроницаемая</li> <li>✓ После высыхания образует долговечное матовое покрытие (степень блеска 7), с отличными декоративными характеристиками</li> <li>✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений</li> <li>✓ Экологичная, содержание ЛОС соответствует директиве Европейского Союза 2004/42/CE</li> </ul>
Назначение	Шелково – матовая краска для окраски потолков и стен в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Для внутренних работ.
Типы поверхностей под окраску	Гипсокартонные плиты, бетон, газобетон, штукатурка, кирпич, ДВП, ДСП, а также поверхности, ранее окрашенные акриловой краской.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE.</li> <li>✓ ТУ 20.30.11.120-074-50910635-2019.</li> <li>✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений</li> <li>✓ 1 класс износостойкости по DIN EN 13300</li> </ul>
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли, жира и отслаивающихся элементов. Ранее окрашенные поверхности необходимо очистить от старого отслаивающегося материала, зачистить шкуркой и промыть водой. Места, пораженные плесенью или мхом, должны быть тщательно очищены механически и обработаны средством Biotol E или Biotol Spray, промыты водой и высушены. Оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности должны быть полностью просохшими.

Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или безвоздушным распылителем (сопло 0,013-0,017", давление 140-160 бар) в 2 слоя. При необходимости разбавить водой до 15%. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до + 35°C. Второй слой краски наносить через 1-2 часа после нанесения первого.
Цвет	База А — белый; можно использовать в качестве белой краски или для колеровки. База TR – полупрозрачный; использовать только в колерованном виде!
Разбавление	Допускается разбавление водой, не более 10% от общего объема краски.
Расход	10-13 м <sup>2</sup> /л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения. Расход полупрозрачной базы TR зависит от выбранного цвета, для получения однородного покрытия может потребоваться более 2 слоев. Реальный расход определяется пробным выкрасом.
Время высыхания	1-2 часа при температуре +20±2°C и относительной влажности воздуха 65+5%. При уменьшении температуры и увеличении влажности воздуха время высыхания соответственно увеличивается. Полноценный набор свойств краски происходит через две недели после выкрашивания.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, пульверизатор.
Очистка инструментов	Сразу после работ инструменты и оборудование промыть теплой водой с мылом.
Состав	Акриловый сополимер, функциональные добавки, вода.
<b>Информация</b>	
Морозостойкость	Не является.
Гарантийный срок хранения	36 месяцев от даты, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +30°C.
Меры предосторожности	Избегать попадания в окружающую среду. При работе следовать общим правилам гигиены труда. При попадании в глаза – промыть большим количеством воды. Беречь от детей.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Пустую очищенную тару утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Плотность	1,29 кг/л (база А) – 1,19 кг/л (база TR)
Объем/масса	0,9л (1,2кг/1,1кг) – 2,7л (3,5кг/3,2кг) – 9л (11,6кг/10,6кг)