

# AURA®

## Декоративные Материалы



### Beton

Декоративная штукатурка для оформления интерьеров в стиле **LOFT**

- ✓ Эффект бетона.
- ✓ Однослойное нанесение.
- ✓ Готова к применению.



Описание	
Наименование продукции	Защитно-отделочная штукатурка серая «Beton» «декоративная»
Свойства	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Готовая к применению штукатурка для создания уникального декоративного эффекта бетона и интерьеров в стиле LOFT.</li><li>✓ В отличие от натурального бетона, обладает многообразием декоративных эффектов и легким нанесением.</li><li>✓ Образует износостойкое покрытие.</li><li>✓ Позволяет формировать рисунок однослойным нанесением.</li></ul>
Назначение	Предназначена для выполнения защитно-отделочных работ на минеральных основаниях (бетонных, цементных, цементно-известковых и др.). Применяется для выполнения декоративных покрытий, имитирующих различные текстуры бетона. Рекомендуется для высококачественного декорирования внутренних помещений (жилых, офисных, магазинов, ресторанов, баров и т.д.), в том числе поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой. Для повышения износостойкости штукатурки рекомендуется последующее покрытие декоративными составами, восками или лаками.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Подготовка поверхности: поверхность должна быть ровной, чистой, сухой и прочной. Загрязнения, отслоения, непрочные осыпающиеся участки и вещества, снижающие адгезию штукатурки к основанию (пыль, жиры, высолы, смазочные масла и пр.) необходимо тщательно удалить. Зараженные грибком, плесенью и т.п. поверхности очистить с применением средства Biotol в соответствии с инструкцией по применению. Обрабатываемые поверхности перед оштукатуриванием прогрунтовать адгезионной грунтовкой «Aura Dekor Kontakt», колерованной в цвет по рекомендации производителя. Гигроскопичные основания рекомендуется предварительно обработать глубокопроникающей грунтовкой TM Condor, TM AURA.
Нанесение	Перед применением перемешать. <b>Внимание!</b> Работы на одной плоскости выполнять без перерывов, от угла до угла помещения или в пределах рельефных элементов, и использовать для этого

	<p>штукатурку из одной партии. В случае наличия штукатурки разных партий изготовления, а также в случае использования тонированной штукатурки, нужно смешать ее вместе в необходимом количестве. Во время нанесения и высыхания температура воздуха, материала и основания должны быть от + 10 °С до + 25 °С. Не допускать сквозняков, не наносить материал при высокой температуре воздуха, на нагретую поверхность, под прямыми солнечными лучами.</p> <p>Нанесение в стиле «Loft». На подготовленное основание нанести штукатурку кельмой или шпателем из нержавеющей стали. При помощи фактурного валика, или поролоновой губки сформировать рисунок, дать подсохнуть в течение 10-15 минут и загладить вершины рисунка при помощи шпателя. Можно нанести второй слой штукатурки в виде неравномерных мазков и так же загладить. Сглаживание проводить с давлением, а затем после почти полного высыхания чистой кельмой из нержавеющей стали отполировать поверхность покрытия для достижения эффекта разнооттеночности полированного камня.</p> <p>После высыхания штукатурки для повышения износостойкости рекомендуется нанести на поверхность декоративный состав, воск или лак.</p>
Цвет	Серый.
Колеровка	Возможна колеровка согласно каталога цветов Beton.
Расход	Около 1,2 - 2,5 кг/м <sup>2</sup> , итоговый расход зависит от техники нанесения и определяется опытным путем.
Растворитель/разбавитель	Вода
Время высыхания	При температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % не менее 48 ч. При других условиях время высыхания может меняться и зависит от толщины слоя штукатурки.
Рабочие инструменты	Шпатель, кельма.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая штукатурка очищается механически.
Состав	вода, полимерная акриловая дисперсия, минеральные наполнители, вспомогательные вещества
<b>Информация</b>	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года
Условия хранения	Штукатурку хранить в прохладном месте в плотно укупленной упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С
Меры предосторожности	Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Утилизация	Остатки высохшей штукатурки подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки
Объем/масса	8 кг, 16 кг